

Item	MFe-85A	MFe-85B	MFe-85C
MgO (%)	85	85	85
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	4~6	4~6	4~6
SiO <sub>2</sub> (%) ≤	1.5	1.8	2.0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	3~5	3~5	3~5
显气孔率 (%) ≤	17	18	19
体积密度 (g/cm <sup>3</sup> ) ≥	2.95	2.93	2.9
常温耐压 (Mpa) ≥	55	50	45
荷重软化温度 (°C) ≥	1600	1550	1500
热震稳定性 (次) ≥	10	9	9