

Item	MJL-80	MJL-85
MgO (%)	83~85	85~88
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	9~12	6~9
SiO <sub>2</sub> (%) ≤	1.2	1.2
显气孔率 (%) ≤	18	19
体积密度 (g/cm <sup>3</sup> ) ≥	2.95	2.95
常温耐压 (Mpa) ≥	60	50
荷重软化温度 (°C) ≥	1700	1650
热震稳定性 (次) ≥	12	10