

产品名称		高强耐碱浇注料	莫来石强防爆浇注料	高铝质高强浇注料	碳化硅抗结皮耐火浇注料	刚玉质浇注料	钢纤维耐磨浇注料
牌号		AN-13NL	AN-M70	AN-16	AN-C13	AN-80MK	AN-16K
最高适用温度 (°C)		1300	1650	1500	1300	1780	S
体积密度 Bulk	110°C×24h	≥2100	≥2700	≥2550	≥2400	≥2750	≥2700
%	SiC	/	/	/	SiC+SiO ₂ 40-60	/	/
	Al ₂ O ₃	≤48	≥70	≥55	/	≥85	≥65
	SiO ₂	≥50	Al ₂ O ₃ +SiO ₂ ≥88	≤25	/	/	/
冷态耐压强度 (Mpa) ≥	110°C×24h	≥60	≥100	≥80	≥70	100	≥90
	1100°C×3h	≥70	≥120	≥110	≥80	110	≥100
	1350°C×3h	/	≥130	/	/	130	/
冷态抗折强度	110°C×24h	≥6	≥11	≥10	≥8	≥6	≥10
	1100°C×3h	≥7	≥12	≥12	≥9	≥7	≥11

(Mpa) \geq	1350°C×3h	/	≥ 13	/	/	≥ 13	/
--------------	-----------	---	-----------	---	---	-----------	---